

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu: **ALBA**

kolekcja: **ALBA**

Dane podstawowe

	Wynik
szerokość całkowita (+/-)	140 cm
szerokość użytkowa (+/-)	140 cm
gramatura (+/-)	550 g/m²
długość wałka (+/- 5m)	37.5 m
minimalne zamówienie	0.1 m
ilość kolorów	10

Skład surowcowy

akryl	5%
poliester	95%

Dane techniczne

	Norma	Wynik
odporność na ścieranie	EN ISO 12 947	>50 000 cykli martindale'a
odporność koloru na światło	EN ISO 105-B02	4-5
odporność koloru na tarcie mokre	EN ISO 105-X12	4-5
odporność koloru na tarcie suche	EN ISO 105-X12	4-5

kurczliwość na mokro	ISO 675	osnowa $\pm 1\%$ wątek $\pm 1\%$
przesunięcie nitek w szwie	EN ISO 13 936-2	osnowa 2,4 mm wątek 2,5 mm
pilling	EN ISO 12 945-2	4

Trudnopalność

Norma	Pianka	Wynik
EN 1021	FR 30 kg/m ³	1

Zastosowanie i parametry

meblowe



dekoracje



oeko tex



Konserwacja



prać w maksymalnie 30 °c



nie wirować



nie wybielać



prasować w maksymalnie 110 °c



delikatnie czyścić chemicznie z użyciem tetrachloroetylenu i rozpuszczalników węglowodorowych



nie suszyć w suszarce bębnowej

Suszyć w cieniu. Bez wirowania

Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.