

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu: **BENTON**

kolekcja: **BENTON**

Dane podstawowe

	Wynik
szerokość całkowita (+/-)	140 cm
szerokość użytkowa (+/-)	140 cm
raport ↑	27.4 cm
raport →	23.9 cm
gramatura (+/-)	392 g/m²
długość wałka (+/- 5m)	50 m
minimalne zamówienie	0.1 m
ilość kolorów	4

Skład surowcowy

poliester	100%
-----------	-------------

Dane techniczne

	Norma	Wynik
odporność na ścieranie	ISO 12 497	>50 000 cykli martindale'a
odporność koloru na światło	EN ISO 105-B02	5
odporność koloru na tarcie mokre	EN ISO 105-X12	4-5

odporność koloru na tarcie suche	EN ISO 105-X12	4-5
kurczliwość na mokro		osnowa 0,5% wątek 0,5%
kurczliwość na sucho		osnowa 1,0% wątek 0,7%
przesunięcie nitki w szwie	EN ISO 13 936-2	osnowa 2,5 mm wątek 2,2 mm
pilling	EN ISO 12 945-2	4-5

Trudnopalność

Norma	Pianka	Wynik
BS 5852	20-22 kg/m ³	0
EN 1021	20-22 kg/m ³	1

Zastosowanie i parametry

meblowe



dekoracje



oeko tex



Konserwacja



prać delikatnie w maksymalnie 30 °C



nie wybielać



prasować w maksymalnie 110 °C



czyścić chemicznie z użyciem tetrachloroetylenu i rozpuszczalników węglowodorowych



nie suszyć w suszarce bębnowej

Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.