

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu: **BORYS**
kolekcja: **BORYS**

Dane podstawowe

	Wynik
szerokość całkowita (+/-)	138 cm
szerokość użytkowa (+/-)	138 cm
gramatura (+/-)	548 g/m²
długość wałka (+/- 5m)	40 m
minimalne zamówienie	0.1 m
ilość kolorów	44

Skład surowcowy

poliuretan	3%
polichlorek winylu	66%
poliester	31%

Skład warstwy wierzchniej

poliuretan	6%
polichlorek winylu	94%

Skład podkładu

poliester

100%

Dane techniczne

	Norma	Wynik
odporność na ścieranie	EN ISO 12 947	50 000 cykli martindale'a
odporność koloru na światło	EN ISO 105-B02	6
przesunięcie nitek w szwie	EN ISO 13 936-2	osnowa 2 mm wątek 2 mm

Trudnopalność

Norma	Pianka	Wynik
US Cal. Bull. 117		zdane
BS 5852	23 kg/m3	0
NFPA 260		Class 1

Zastosowanie i parametry

meblowe



Konserwacja

Czyścić regularnie mydłem o neutralnym pH i miękką szczotką. Zawsze opłukać czystą wodą. Nie używać silnych detergentów, środków czyszczących czy polerujących, ani innych chemikaliów. Niektóre zabrudzenia jak tusz z długopisu, wino, eozyna, dżins, powinny być niezwłocznie wyczyszczone, by uniknąć wnikięcia zabrudzenia w tkaninę.

Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na

www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.

8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.