

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu: **COMO**
kolekcja: **COMO**

Dane podstawowe

	Wynik
szerokość całkowita (+/-)	140 cm
szerokość użytkowa (+/-)	140 cm
gramatura (+/-)	400 g/m²
ilość kolorów	24

Skład surowcowy

bawełna z recyklingu	100%
----------------------	-------------

Dane techniczne

	Norma	Wynik
odporność na ścieranie	EN ISO 12 947	30 000 cykli martindale'a
odporność koloru na światło	EN ISO 105-B02	4-5
odporność koloru na tarcie mokre	EN ISO 105-X12	4-5
odporność koloru na tarcie suche	EN ISO 105-X12	5
kurczliwość na mokro	UNI 25077	osnowa 3-4% wątek 3-4%
kurczliwość na sucho	UNI 9294	osnowa 2-3% wątek 2-3%

odporność koloru na pranie mokre	EN ISO 105-C06	5
przesunięcie nitek w szwie	EN ISO 13 936-2	osnowa 2 mm wątek 5 mm
pilling	EN ISO 12 945-2	3/4

Trudnopalność

Norma	Pianka	Wynik
EN 1021	20-22 kg/m ³	1

Zastosowanie i parametry

meblowe



dekoracje



oeko tex



z recyklingu



Konserwacja



prać w maksymalnie 30 °c



nie wybielać



prasować w maksymalnie 110 °c



czyścić chemicznie z użyciem tetrachloroetylenu i rozpuszczalników węglowodorowych



nie suszyć w suszarce bębnowej

Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.

7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.