

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu: **DUSTY**
kolekcja: **DUSTY**

Dane podstawowe

	Wynik
szerokość całkowita (+/-)	142 cm
szerokość użytkowa (+/-)	138 cm
gramatura (+/-)	370 g/m²
ilość kolorów	31

Skład surowcowy

poliester	80%
bawełna	20%

Skład warstwy wierzchniej

poliester	80%
bawełna	20%

Dane techniczne

	Norma	Wynik
odporność na ścieranie	EN ISO 12 947-2	100 000 cykli martindale'a
odporność koloru na światło	EN ISO 105-B02	3-6

odporność koloru na tarcie mokre	EN ISO 105-X12	4
odporność koloru na tarcie suche	EN ISO 105-X12	4-5
kurczliwość na mokro		osnowa 0,8% wątek 0%
kurczliwość na sucho	ISO 3175	osnowa 0,25% wątek 0,22%
przesunięcie nitki w szwie	EN ISO 13 936-2	osnowa 3 mm wątek 4 mm
pilling	EN ISO 12 945-2	5

Trudnopalność

Norma

US Cal. Bull. 117

Pianka

Wynik

zdane

Zastosowanie i parametry

zasłony



meblowe



dekoracje



oeko tex



Konserwacja



prać delikatnie w maksymalnie 30 °c



nie wybielać



nie prasować



czyścić chemicznie z użyciem tetrachloroetylenu i rozpuszczalników węglowodorowych



nie suszyć w suszarce bębnowej

Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.