

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu: **ENDER EC**
kolekcja: **HERON IQ FABRICS**

Dane podstawowe

	Wynik
szerokość całkowita (+/-)	145 cm
szerokość użytkowa (+/-)	143 cm
gramatura (+/-)	345 g/m²
długość wałka (+/- 5m)	40 m
minimalne zamówienie	0.1 m
ilość kolorów	12

Skład surowcowy

akryl	52%
poliester	48%

Skład warstwy wierzchniej

akryl	46%
poliester	54%

Skład podkładu

akryl

Dane techniczne

	Norma	Wynik
odporność na ścieranie	EN ISO 12 947	30 000 cykli martindale'a
odporność koloru na światło	EN ISO 105-B02	≥4-5
odporność koloru na tarcie mokre	EN ISO 105-X12	≥4
odporność koloru na tarcie suche	EN ISO 105-X12	3-4
przesunięcie nitek w szwie	EN ISO 13 936-2	osnowa 5,7 mm wątek 4 mm
pilling	EN ISO 12 945-2	4

Trudnopalność

Norma	Pianka	Wynik
EN 1021	20-22 kg/m ³	1

Zastosowanie i parametry

meblowe



dekoracje



oeko tex



easy clean



Konserwacja



prać w maksymalnie 30 °c



nie wybielać



prasować w maksymalnie 110 °c



czyścić chemicznie z użyciem tetrachloroetylenu i rozpuszczalników węglowodorowych



Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.