

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu: **HENRY FR**

kolekcja: **HENRY FR**

Dane podstawowe

	Wynik
szerokość całkowita (+/-)	140 cm
szerokość użytkowa (+/-)	138 cm
gramatura (+/-)	325 g/m²
długość wałka (+/- 5m)	50 m
minimalne zamówienie	0.1 m
ilość kolorów	89

Skład surowcowy

poliester fr	100%
--------------	-------------

Dane techniczne

	Norma	Wynik
odporność na ścieranie	ISO 12 497-2	80 000 cykli martindale'a
odporność koloru na światło	EN ISO 105-B02	5-6
odporność koloru na tarcie mokre	EN ISO 105-X12	4-5
odporność koloru na tarcie suche	EN ISO 105-X12	4-5

kurczliwość na mokro	ISO 5077 / ISO 6330 / ISO 3759	osnowa 0,5% wątek 0,5%
przesunięcie nitek w szwie	EN ISO 13 936-2	osnowa 1,5 mm wątek 1 mm

Akustyczność

Norma	Wynik	
EN ISO 354 & 11654	α_w 0,55 - CLASS D	
ASTM C423-09a	NRC = 0,60 SAA = 0,59	

Trudnopalność

Norma	Pianka	Wynik
US Cal. Bull. 117		zdane
EN 13773		Class 1
BS 5852		0
BS 5852	FR ≥ 50 kg/m ³	Crib 5
EN 1021		1
EN 1021	FR 36 kg/m ³	2
IMO	FR 36 kg/m ³	zdane
BS 7176	Medium Hazard	FR 36 kg/m³, wymagana dodatkowa laminacja FR
NF P 92-507		M1
NFPA 260		Class 1
NFPA 701		zdane
DIN 4102		B1
ISO 6940/6941		zdane

Zastosowanie i parametry

trudnopalne



zasłony



meblowe



dekoracje



oeko tex



imo



akustyczność



Konserwacja



prać w maksymalnie 40 °C



nie wybielać



nie prasować



czyścić chemicznie z użyciem tetrachloroetylenu i rozpuszczalników węglowodorowych



suszyć w suszarce bębnowej w maksymalnie 60 °C

Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.