

## KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu: **PALEA**  
kolekcja: **ELASTICO**

### Dane podstawowe

|                           | Wynik                      |
|---------------------------|----------------------------|
| szerokość całkowita (+/-) | <b>203 cm</b>              |
| szerokość użytkowa (+/-)  | <b>200 cm</b>              |
| gramatura (+/-)           | <b>700 g/m<sup>2</sup></b> |
| długość wałka (+/- 5m)    | <b>25 m</b>                |
| minimalne zamówienie      | <b>0.1 m</b>               |
| ilość kolorów             | <b>11</b>                  |

### Skład surowcowy

|           |            |
|-----------|------------|
| elastan   | <b>1%</b>  |
| poliester | <b>99%</b> |

### Dane techniczne

|                                  | Norma          | Wynik                            |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| odporność na ścieranie           | EN ISO 12 947  | <b>33 000 cykli martindale'a</b> |
| odporność koloru na światło      | EN ISO 105-B02 | <b>6</b>                         |
| odporność koloru na tarcie mokre | EN ISO 105-X12 | <b>4-5</b>                       |
| odporność koloru na tarcie suche | EN ISO 105-X12 | <b>4-5</b>                       |

|                                  |                 |                                       |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| kurczliwość na mokro             | ISO 6330        | <b>osnowa 1%</b><br><b>wątek 0%</b>   |
| kurczliwość na sucho             |                 | <b>osnowa 0.5%</b><br><b>wątek 0%</b> |
| odporność koloru na pranie mokre | EN ISO 105-C10  | <b>wet 4-5</b>                        |
| pilling                          | EN ISO 12 945-2 | <b>4</b>                              |

## Trudnopalność

|         |             |          |
|---------|-------------|----------|
| Norma   | Pianka      | Wynik    |
| EN 1021 | 20-22 kg/m3 | <b>1</b> |

## Zastosowanie i parametry

meblowe



dekoracje



reach



## Konserwacja



prać w maksymalnie 30 °c



nie wybielać



prasować w maksymalnie 150 °c



czyścić chemicznie z użyciem tetrachloroetylenu i rozpuszczalników węglowodorowych



nie suszyć w suszarce bębnowej

## Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.

4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na [www.dekoma.eu](http://www.dekoma.eu), bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.