

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu: **RINGO**
kolekcja: **RINGO**

Dane podstawowe

	Wynik
szerokość całkowita (+/-)	140 cm
szerokość użytkowa (+/-)	140 cm
gramatura (+/-)	450 g/m²
długość wałka (+/- 5m)	40 m
minimalne zamówienie	0.1 m
ilość kolorów	37

Skład surowcowy

bawełna	100%
---------	-------------

Dane techniczne

	Norma	Wynik
odporność na ścieranie	EN ISO 12 947	60 000 cykli martindale'a
odporność koloru na światło	EN ISO 105-B02	5
odporność koloru na tarcie mokre	EN ISO 105-X12	4-5
odporność koloru na tarcie suche	EN ISO 105-X12	5
kurczliwość (osnowa)		4%

kurczliwość (wątek)

2,5%

przesunięcie nitek w szwie

EN ISO 13 936-2

osnowa 3 mm
wątek 3 mm

Zastosowanie i parametry

meblowe



oeko tex



Konserwacja



prać delikatnie w maksymalnie 30 °c



nie wybielać



prasować w maksymalnie 110 °c



delikatnie czyścić chemicznie z użyciem tetrachloroetylenu i rozpuszczalników węglowodorowych



nie suszyć w suszarce bębnowej

Prasować na lewej stronie.

Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.