

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu:**ROXY**
kolekcja:**AZURA**

Dane podstawowe

| | Wynik |
|--------------------------|---------------------------|
| wysokość całkowita (+/-) | 300 cm |
| wysokość użytkowa (+/-) | 297 cm |
| raport ↑ | 79 cm |
| raport → | 34 cm |
| gramatura (+/-) | 52 g/m² |
| długość wałka (+/- 5m) | 37.5 m |
| minimalne zamówienie | 0.1 m |
| tkanina z ołowianką | Tak |
| ilość kolorów | 1 |

Skład surowcowy

| | |
|-----------|------------|
| wiskoza | 55% |
| poliester | 45% |

Dane techniczne

| | Norma | Wynik |
|-----------------------------|----------------|----------|
| odporność koloru na światło | EN ISO 105-B02 | 4 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------|
| odporność koloru na tarcie mokre | EN ISO 105-X12 | 5 |
| odporność koloru na tarcie suche | EN ISO 105-X12 | 5 |
| kurczliwość (osnowa) | | 0,5% |
| kurczliwość (wątek) | | 0,5% |
| odporność koloru na pranie mokre | EN ISO 105-C06 | 4 |
| pilling | EN ISO 12 945-2 | 4 |

Zastosowanie i parametry

zasłony



transparentne



oeko tex



Konserwacja

Prasować na lewej stronie.

Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.