

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu: **TRENZA**
kolekcja: **TRENZA**

Dane podstawowe

	Wynik
szerokość całkowita (+/-)	140 cm
szerokość użytkowa (+/-)	140 cm
gramatura (+/-)	450 g/m²
ilość kolorów	9

Skład surowcowy

trevira cs	100%
------------	-------------

Dane techniczne

	Norma	Wynik
odporność na ścieranie	EN ISO 12 947	150 000 cykli martindale'a
odporność koloru na światło	EN ISO 105-B02	6
odporność koloru na tarcie mokre	EN ISO 105-X12	4
odporność koloru na tarcie suche	EN ISO 105-X12	4
pilling	EN ISO 12 945-2	4

Akustyczność

Norma	Wynik
-------	-------

EN ISO 354 & 11654

ASTM C423-09a

NRC 0.05

Trudnopalność

Norma	Pianka	Wynik
NF P 92 503		M1
US Cal. Bull. 117		zdane
EN 13501-1		B-s1, d0 C-s1, d0
EN 13773		Class 1
EN 1021		1
EN 1021		2
IMO		zdane
DIN 4102		B1
UNI 9175		Class 1

Zastosowanie i parametry

trudnopalne



zastony



meblowe



oeko tex



far/jar



akustyczność



Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.

6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.