

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **AGARO**

коллекция: **AGARO**

### Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	<b>142 cm</b>
ширина без кромки (+/-)	<b>140 cm</b>
плотность (+/-)	<b>450 g/m<sup>2</sup></b>
длина рулона (+/- 5m)	<b>40 m</b>
минимальный заказ	<b>0.1 m</b>
количество цветов	<b>25</b>

### Состав сырья

хлопок	<b>10%</b>
полиэстер	<b>90%</b>

### Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость к истиранию	EN ISO 12 947-2	<b>&gt;100 000 Устойчивость к истиранию</b>
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	<b>5</b>
устойчивость цвета к влажному истиранию	EN ISO 105-X12	<b>5</b>

устойчивость цвета к сухому истиранию	EN ISO 105-X12	5
влажная усадка		уток 2%
сухая усадка		основа 0% уток 1%
сдвиг нити в шве	EN ISO 13 936-2	основа 3,6 mm уток 3,4 mm
пилинг	EN ISO 12 945-2	5

## Применение и параметры

мебельное

декоративное



oeko tex

reach

easy clean



## Содержание



стирайте в щадящем режиме при максимальной температуре 30 °c



не отбеливать



железо при максимальном значении 110 °c



щадящая химическая очистка с помощью тетрахлорэтилена и углеводородных растворителей



не сушить в стиральной машине

## Перед заказом

1. Допустимо появление различий оттенков между отдельными производственными партиями.
2. Данные, размещенные на веб-сайте, не являются коммерческим предложением.
3. Технические параметры изделия, размещенные в карте характеристики, мы разрабатываем на базе данных, полученных от производителей.
4. Информация по уходу, относится к продаваемым нами тканям, а не готовым изделиям, состоящих из нескольких элементов.
5. Перед разрезанием ткани следует проверить ее по количеству, качеству и соответствию товара заказу.
6. При покупке целых рулонов допустимы небольшие различия в длине по отношению к указанной.
7. Если возникнут какие-либо сомнения относительно использования наших изделий, рекомендуем воспользоваться закладкой СОВЕТЫ на [www.dekoma.eu](http://www.dekoma.eu) или непосредственно связаться с нами.
8. Фотографии цветов изделий на сайте могут отличаться от фактических.

9. Ввиду особенностей производственного процесса, указанные параметры, такие как ширина, высота, плотность и рапорт могут незначительно отличаться от заявленных.