

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **ALCHIMIA EUMAEUS 7BXX**
 коллекция: **ALCANTARA ALCHIMIA**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	142 cm
ширина без кромки (+/-)	142 cm
плотность (+/-)	365 g/m²
толщина	1,0-1,1 mm
длина рулона (+/- 5m)	40 m
количество цветов	7

Состав верхнего слоя

полиуретан	32%
полиэстер	68%

Состав фундамента

хлопок	45%
%	55%

Технические данные

Стандарт

Результат

стойкость к истиранию	EN ISO 12 947-2	150 000 Устойчивость к истиранию
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	≥5
устойчивость цвета к влажному истиранию	EN ISO 105-X12	≥3
устойчивость цвета к сухому истиранию	EN ISO 105-X12	≥4
влажная усадка	EN ISO 5077 / EN ISO 6330 / EN ISO 3759	основа ≤5% уток ≤5%
стойкость цвета к влажной стирке	EN ISO 105-C06	≥4
сдвиг нити в шве	EN ISO 13 936-2	основа ≤6 mm уток ≤6 mm
пилинг	EN ISO 12 945-2	4-5

Огнестойкость

Стандарт
BS 5852

Пена

Результат
Crib 5

Применение и параметры

мебельное

декоративное



Содержание



стирать при макс. 30 °с



не отбеливать



железо при максимальном значении 110 °с



щадящая химическая очистка с помощью тетрахлорэтилена и углеводородных растворителей



не сушить в стиральной машине

Перед заказом

1. Допустимо появление различий оттенков между отдельными производственными партиями.

2. Данные, размещенные на веб-сайте, не являются коммерческим предложением.
3. Технические параметры изделия, размещенные в карте характеристики, мы разрабатываем на базе данных, полученных от производителей.
4. Информация по уходу, относится к продаваемым нами тканям, а не готовым изделиям, состоящих из нескольких элементов.
5. Перед разрезанием ткани следует проверить ее по количеству, качеству и соответствию товара заказу.
6. При покупке целых рулонов допустимы небольшие различия в длине по отношению к указанной.
7. Если возникнут какие-либо сомнения относительно использования наших изделий, рекомендуем воспользоваться закладкой СОВЕТЫ на www.dekoma.eu или непосредственно связаться с нами.
8. Фотографии цветов изделий на сайте могут отличаться от фактических.
9. Ввиду особенностей производственного процесса, указанные параметры, такие как ширина, высота, плотность и рапорт могут незначительно отличаться от заявленных.