

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **ARGILLA**

коллекция: **ARGILLA**

### Основные данные

	Результат
высота с кромкой (+/-)	<b>308 cm</b>
высота без кромки (+/-)	<b>307 cm</b>
плотность (+/-)	<b>200 g/m<sup>2</sup></b>
длина рулона (+/- 5m)	<b>25 m</b>
ткань с утяжелителем	<b>Да</b>
количество цветов	<b>22</b>

### Состав сырья

полиэстер	<b>49%</b>
переработанная полиэстер	<b>51%</b>

### Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	<b>5-7</b>
влажная усадка		<b>основа 0,5% уток 0,5%</b>
сухая усадка		<b>основа &lt;0,5% уток 1%</b>

стойкость цвета к влажной стирке	EN ISO 105-C06	5
стойкость цвета к химчистке	EN ISO 105-D01	5
тепловое сопротивление	EN 12667	0.105 m <sup>2</sup> K/W
пилинг	EN ISO 12 945-2	4

## Применение и параметры

шторы



oeko tex

reach

термический

высокая



## Содержание



стирайте в щадящем режиме при максимальной температуре 30 °C



не отбеливать



железо при максимальном значении 110 °C



щадящая химическая очистка с помощью тетрахлорэтилена и углеводородных растворителей



не сушить в стиральной машине

## Перед заказом

1. Допустимо появление различий оттенков между отдельными производственными партиями.
2. Данные, размещенные на веб-сайте, не являются коммерческим предложением.
3. Технические параметры изделия, размещенные в карте характеристики, мы разрабатываем на базе данных, полученных от производителей.
4. Информация по уходу, относится к продаваемым нами тканям, а не готовым изделиям, состоящих из нескольких элементов.
5. Перед разрезанием ткани следует проверить ее по количеству, качеству и соответствию товара заказу.
6. При покупке целых рулонов допустимы небольшие различия в длине по отношению к указанной.
7. Если возникнут какие-либо сомнения относительно использования наших изделий, рекомендуем воспользоваться закладкой СОВЕТЫ на [www.dekoma.eu](http://www.dekoma.eu) или непосредственно связаться с нами.
8. Фотографии цветов изделий на сайте могут отличаться от фактических.
9. Ввиду особенностей производственного процесса, указанные параметры, такие как ширина, высота, плотность и рапорт могут незначительно отличаться от заявленных.