

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **BARYT**

коллекция: **BARYT**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	149 cm
ширина без кромки (+/-)	147 cm
плотность (+/-)	312 g/m²
длина рулона (+/- 5m)	46 m
минимальный заказ	0.1 m
количество цветов	50

Состав сырья

полиэстер	100%
-----------	-------------

Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость к истиранию	EN ISO 12 947	25 000 Устойчивость к истиранию
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	5
устойчивость цвета к влажному истиранию	EN ISO 105-X12	5
устойчивость цвета к сухому истиранию	EN ISO 105-X12	5

влажная усадка		↑ 0,2% → 0,2 %
сухая усадка		↑ 0,0% → 0,2 %
сдвиг нити в шве	EN ISO 13 936-2	основа 4 mm уток 3 mm
пилинг	EN ISO 12 945-2	5

Огнестойкость

Стандарт	Пена	Результат
US Cal. Bull. 117		прошло
NFPA 260		Class 1
FMVSS 302		прошло

Применение и параметры

шторы



мебельное



декоративное



oeko tex



защитная
отделка



Перед заказом

1. Допустимо появление различий оттенков между отдельными производственными партиями.
2. Данные, размещенные на веб-сайте, не являются коммерческим предложением.
3. Технические параметры изделия, размещенные в карте характеристики, мы разрабатываем на базе данных, полученных от производителей.
4. Информация по уходу, относится к продаваемым нами тканям, а не готовым изделиям, состоящих из нескольких элементов.
5. Перед разрезанием ткани следует проверить ее по количеству, качеству и соответствию товара заказу.
6. При покупке целых рулонов допустимы небольшие различия в длине по отношению к указанной.
7. Если возникнут какие-либо сомнения относительно использования наших изделий, рекомендуем воспользоваться закладкой СОВЕТЫ на www.dekoma.eu или непосредственно связаться с нами.
8. Фотографии цветов изделий на сайте могут отличаться от фактических.
9. Ввиду особенностей производственного процесса, указанные параметры, такие как ширина, высота, плотность и рапорт могут незначительно отличаться от заявленных.