

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **CHARLES**

коллекция: **CHARLESTON**

## Основные данные

|                         | Результат                  |
|-------------------------|----------------------------|
| ширина с кромкой (+/-)  | <b>140 cm</b>              |
| ширина без кромки (+/-) | <b>140 cm</b>              |
| плотность (+/-)         | <b>433 g/m<sup>2</sup></b> |
| длина рулона (+/- 5m)   | <b>40 m</b>                |
| минимальный заказ       | <b>0.1 m</b>               |
| количество цветов       | <b>46</b>                  |

## Состав сырья

|           |             |
|-----------|-------------|
| полиэстер | <b>100%</b> |
|-----------|-------------|

## Технические данные

|                                         | Стандарт        | Результат                                  |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| стойкость к истиранию                   | EN ISO 12 947-2 | <b>&gt;90 000 Устойчивость к истиранию</b> |
| стойкость цвета к свету                 | EN ISO 105-B02  | <b>4-5</b>                                 |
| устойчивость цвета к влажному истиранию | EN ISO 105-X12  | <b>3-5</b>                                 |
| устойчивость цвета к сухому истиранию   | EN ISO 105-X12  | <b>2-5</b>                                 |

|                         |                 |                                  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|
| сдвиг нити в шве        | EN ISO 13 936-2 | <b>основа 2 mm<br/>уток 2 mm</b> |
| пилинг                  | EN ISO 12 945-2 | <b>4-5</b>                       |
| устойчивость к зацепкам | BS 8479         | <b>5</b>                         |

## Огнестойкость

|          |             |           |
|----------|-------------|-----------|
| Стандарт | Пена        | Результат |
| BS 5852  |             | <b>0</b>  |
| EN 1021  | 20-22 kg/m3 | <b>1</b>  |

## Применение и параметры

шторы



мебельное



декоративное



oeko tex



защитная  
отделка



тефлон



антикоготь



## Содержание



стирайте в щадящем режиме при максимальной температуре 30 °c



не крутиться



не отбеливать



железо при максимальном значении 110 °c



щадящая химическая очистка с помощью тетрахлорэтилена и углеводородных растворителей



не сушить в стиральной машине



сушите в тени в вертикальном положении

Утюжить с левой стороны. сушить вертикально в тени.

## **Перед заказом**

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Produkt do użycia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
3. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
4. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
5. Przez użyciem produktu, sprawdź go pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki BAZA WIEDZY na [www.dekoma.eu](http://www.dekoma.eu), bądź bezpośredni kontakt z nami.
7. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.