

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **COMO**  
 коллекция: **COMO**

## Основные данные

|                         | Результат                  |
|-------------------------|----------------------------|
| ширина с кромкой (+/-)  | <b>140 cm</b>              |
| ширина без кромки (+/-) | <b>140 cm</b>              |
| плотность (+/-)         | <b>400 g/m<sup>2</sup></b> |
| количество цветов       | <b>24</b>                  |

## Состав сырья

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| переработанная хлопок | <b>100%</b> |
|-----------------------|-------------|

## Технические данные

|                                         | Стандарт       | Результат                              |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| стойкость к истиранию                   | EN ISO 12 947  | <b>30 000 Устойчивость к истиранию</b> |
| стойкость цвета к свету                 | EN ISO 105-B02 | <b>4-5</b>                             |
| устойчивость цвета к влажному истиранию | EN ISO 105-X12 | <b>4-5</b>                             |
| устойчивость цвета к сухому истиранию   | EN ISO 105-X12 | <b>5</b>                               |
| влажная усадка                          | UNI 25077      | <b>основа 3-4%<br/>уток 3-4%</b>       |
| сухая усадка                            | UNI 9294       | <b>основа 2-3%<br/>уток 2-3%</b>       |

|                                  |                 |                                  |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| стойкость цвета к влажной стирке | EN ISO 105-C06  | 5                                |
| сдвиг нити в шве                 | EN ISO 13 936-2 | <b>основа 2 mm<br/>уток 5 mm</b> |
| пилинг                           | EN ISO 12 945-2 | <b>3/4</b>                       |

## Огнестойкость

|          |             |           |
|----------|-------------|-----------|
| Стандарт | Пена        | Результат |
| EN 1021  | 20-22 kg/m3 | <b>1</b>  |

## Применение и параметры

мебельное



декоративное



oeko tex



переработанных



## Содержание



стирать при макс. 30 °C



не отбеливать



железо при максимальном значении 110 °C



химическая очистка тетрахлорэтиленом и углеводородными растворителями



не сушить в стиральной машине

## Перед заказом

1. Допускается występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Produkt do użycia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
3. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
4. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
5. Przez użyciem produktu, sprawdź go pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki BAZA WIEDZY na [www.dekoma.eu](http://www.dekoma.eu), bądź bezpośredni kontakt z nami.

7. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.