

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **CRACOVIA FR**

коллекция: **OSLO FR**

Основные данные

| | Результат |
|-------------------------|----------------------------|
| ширина с кромкой (+/-) | 140 cm |
| ширина без кромки (+/-) | 140 cm |
| плотность (+/-) | 385 g/m² |
| длина рулона (+/- 5m) | 40 m |
| минимальный заказ | 1 m |
| количество цветов | 15 |

Состав сырья

| | |
|------------|-------------|
| trevira cs | 100% |
|------------|-------------|

Технические данные

| | Стандарт | Результат |
|---|-----------------|--|
| стойкость к истиранию | BS 5690 | 28 000 Устойчивость к истиранию |
| стойкость цвета к свету | BS 1006-B02 | 5 |
| устойчивость цвета к влажному истиранию | EN ISO 105 -CO6 | 5 |
| устойчивость цвета к сухому истиранию | EN ISO 105 -CO6 | 5 |

| | | |
|------------------|-----------------|----------------------------------|
| сдвиг нити в шве | BS 3320 | основа 3 mm уток 3 mm |
| пилинг | EN ISO 12 945-2 | 4-5 |

Огнестойкость

| | | |
|----------------|------|----------------|
| Стандарт | Пена | Результат |
| EN 13773 | | Class 1 |
| UNE 23727:1990 | | M1 |

Применение и параметры

огнезащитных мебельное декоративное



oeko tex



Перед заказом

1. Допустимо появление различий оттенков между отдельными производственными партиями.
2. Данные, размещенные на веб-сайте, не являются коммерческим предложением.
3. Технические параметры изделия, размещенные в карте характеристики, мы разрабатываем на базе данных, полученных от производителей.
4. Информация по уходу, относится к продаваемым нами тканям, а не готовым изделиям, состоящих из нескольких элементов.
5. Перед разрезанием ткани следует проверить ее по количеству, качеству и соответствию товара заказу.
6. При покупке целых рулонов допустимы небольшие различия в длине по отношению к указанной.
7. Если возникнут какие-либо сомнения относительно использования наших изделий, рекомендуем воспользоваться закладкой СОВЕТЫ на www.dekoma.eu или непосредственно связаться с нами.
8. Фотографии цветов изделий на сайте могут отличаться от фактических.
9. Ввиду особенностей производственного процесса, указанные параметры, такие как ширина, высота, плотность и рапорт могут незначительно отличаться от заявленных.