

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **EQUIVALENT METALLIC**
коллекция: **LEATHER CRAFT II**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	138 cm
ширина без кромки (+/-)	138 cm
отчет ↑	28.3 cm
отчет →	9.5 cm
плотность (+/-)	549 g/m²
длина рулона (+/- 5m)	40 m
минимальный заказ	0.5 m
количество цветов	6

Состав сырья

полиуритан	3%
полихлорвинил	71%
полиэстер	17%
хлопок	9%

Состав верхнего слоя

4%

полиуретан

полихлорвинил

96%

Состав фундамента

полиэстер

67%

хлопок

33%

Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость к истиранию	ISO 12 497	100 000 Устойчивость к истиранию
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	6
сдвиг нити в шве	EN ISO 13 936-2	основа 2 mm уток 2 mm

Применение и параметры

мебельное



Содержание

Регулярная чистка при помощи нейтрального pH мыла и мягкой щетки. Всегда промывайте чистой водой. Не применяйте сильные моющие средства, растворители, полироли, воски, патентные химикаты. Некоторые пятна, такие как от кофе, вина, шариковой ручки, джинсов должны быть удалены незамедлительно во избежание впитывания их вином.

Перед заказом

1. Допустимо появление различий оттенков между отдельными производственными партиями.
2. Данные, размещенные на веб-сайте, не являются коммерческим предложением.
3. Технические параметры изделия, размещенные в карте характеристики, мы разрабатываем на базе данных, полученных от производителей.
4. Информация по уходу, относится к продаваемым нами тканям, а не готовым изделиям, состоящих из нескольких элементов.
5. Перед разрезанием ткани следует проверить ее по количеству, качеству и соответствию товара заказу.
6. При покупке целых рулонов допустимы небольшие различия в длине по отношению к указанной.
7. Если возникнут какие-либо сомнения относительно использования наших изделий, рекомендуем воспользоваться закладкой СОВЕТЫ на www.dekoma.eu или непосредственно связаться с нами.
8. Фотографии цветов изделий на сайте могут отличаться от фактических.

9. Ввиду особенностей производственного процесса, указанные параметры, такие как ширина, высота, плотность и рапорт могут незначительно отличаться от заявленных.