

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **GRANOLA**

коллекция: **GRANOLA**

### Основные данные

|                         | Результат                  |
|-------------------------|----------------------------|
| ширина с кромкой (+/-)  | <b>145 cm</b>              |
| ширина без кромки (+/-) | <b>140 cm</b>              |
| плотность (+/-)         | <b>535 g/m<sup>2</sup></b> |
| количество цветов       | <b>21</b>                  |

### Состав сырья

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| переработанная хлопок | <b>31%</b> |
| переработанная шерсть | <b>22%</b> |
| акрил                 | <b>21%</b> |
| полиэстер             | <b>16%</b> |
| шёлк                  | <b>10%</b> |

### Технические данные

|                         | Стандарт        | Результат                              |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| стойкость к истиранию   | EN ISO 12947- 1 | <b>70 000 Устойчивость к истиранию</b> |
| стойкость цвета к свету | EN ISO 105-B02  | <b>3-5</b>                             |

|                                         |                 |                                      |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| устойчивость цвета к влажному истиранию | EN ISO 105-X12  | <b>4</b>                             |
| устойчивость цвета к сухому истиранию   | EN ISO 105-X12  | <b>4-5</b>                           |
| влажная усадка                          |                 | <b>+/- 2 %</b>                       |
| сухая усадка                            |                 | <b>+/- 2 %</b>                       |
| сдвиг нити в шве                        | EN ISO 13 936-2 | <b>основа 6,0 mm<br/>уток 4,5 mm</b> |
| пилинг                                  | EN ISO 12 945-2 | <b>3-4</b>                           |

## Огнестойкость

| Стандарт | Пена                    | Результат |
|----------|-------------------------|-----------|
| BS 5852  | 20-22 kg/m <sup>3</sup> | <b>0</b>  |
| EN 1021  | 20-22 kg/m <sup>3</sup> | <b>1</b>  |

## Применение и параметры

мебельное



декоративное



reach



переработанных



## Содержание



не стирать



не отбеливать



железо при максимальном значении 110 °C



химическая очистка тетрахлорэтиленом и углеводородными растворителями



не сушить в стиральной машине

## **Перед заказом**

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Produkt do użycia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
3. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
4. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
5. Przez użyciem produktu, sprawdź go pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki BAZA WIEDZY na [www.dekoma.eu](http://www.dekoma.eu), bądź bezpośredni kontakt z nami.
7. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.