

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **JUMPING*****

коллекция: **UV PRO FLAT OUT**

Основные данные

| | Результат |
|-------------------------|----------------------------|
| ширина с кромкой (+/-) | 140 cm |
| ширина без кромки (+/-) | 138 cm |
| отчет ↑ | 7.9 cm |
| плотность (+/-) | 239 g/m² |
| длина рулона (+/- 5m) | 50 m |
| минимальный заказ | 0.1 m |
| количество цветов | 3 |

Состав сырья

| | |
|-------|-------------|
| акрил | 100% |
|-------|-------------|

Технические данные

| | Стандарт | Результат |
|---|----------------|--|
| стойкость к истиранию | EN ISO 12 947 | 40 000 Устойчивость к истиранию |
| стойкость цвета к свету | EN ISO 105-B02 | 8 |
| устойчивость цвета к влажному истиранию | EN ISO 105-X12 | 4 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|
| устойчивость цвета к сухому истиранию | EN ISO 105-X12 | 4-5 |
| сдвиг нити в шве | EN ISO 13 936-2 | основа 3 mm уток 6 mm |
| пилинг | EN ISO 12 945-2 | 4 |

Применение и параметры

шторы



мебельное



уличные ткани



oeko tex



защитная
отделка



с антиплесневым
покрытием



Перед заказом

1. Допустимо появление различий оттенков между отдельными производственными партиями.
2. Данные, размещенные на веб-сайте, не являются коммерческим предложением.
3. Технические параметры изделия, размещенные в карте характеристики, мы разрабатываем на базе данных, полученных от производителей.
4. Информация по уходу, относится к продаваемым нами тканям, а не готовым изделиям, состоящих из нескольких элементов.
5. Перед разрезанием ткани следует проверить ее по количеству, качеству и соответствию товара заказу.
6. При покупке целых рулонов допустимы небольшие различия в длине по отношению к указанной.
7. Если возникнут какие-либо сомнения относительно использования наших изделий, рекомендуем воспользоваться закладкой СОВЕТЫ на www.dekoma.eu или непосредственно связаться с нами.
8. Фотографии цветов изделий на сайте могут отличаться от фактических.
9. Ввиду особенностей производственного процесса, указанные параметры, такие как ширина, высота, плотность и рапорт могут незначительно отличаться от заявленных.