

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **OSLO FR**

коллекция: **OSLO FR**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	140 cm
ширина без кромки (+/-)	140 cm
отчет ↑	18.5 cm
отчет →	19.5 cm
плотность (+/-)	380 g/m²
длина рулона (+/- 5m)	40 m
минимальный заказ	1 m
количество цветов	13

Состав сырья

trevira cs	100%
------------	-------------

Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость к истиранию	BS 5690	24 000 Устойчивость к истиранию
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	4-5

устойчивость цвета к влажному истиранию	EN ISO 105-X12	4-5
устойчивость цвета к сухому истиранию	EN ISO 105-X12	4-5
сдвиг нити в шве	EN ISO 13 936-2	основа 3 mm уток 3 mm
пилинг	EN ISO 12 945-2	5

Огнестойкость

Стандарт	Пена	Результат
BS 5867 PART 2		Type B

Применение и параметры

огнезащитных мебельное декоративное



oeko tex



Содержание



стирайте в щадящем режиме при максимальной температуре 30 °c



не отбеливать



железо при максимальном значении 110 °c



щадящая химическая очистка с помощью тетрахлорэтилена и углеводородных растворителей



не сушить в стиральной машине

Перед заказом

1. Допустимо появление различий оттенков между отдельными производственными партиями.
2. Данные, размещенные на веб-сайте, не являются коммерческим предложением.
3. Технические параметры изделия, размещенные в карте характеристики, мы разрабатываем на базе данных, полученных от производителей.
4. Информация по уходу, относятся к продаваемым нами тканям, а не готовым изделиям, состоящих из нескольких

элементов.

5. Перед разрезанием ткани следует проверить ее по количеству, качеству и соответствию товара заказу.
6. При покупке целых рулонов допустимы небольшие различия в длине по отношению к указанной.
7. Если возникнут какие-либо сомнения относительно использования наших изделий, рекомендуем воспользоваться закладкой СОВЕТЫ на www.dekoma.eu или непосредственно связаться с нами.
8. Фотографии цветов изделий на сайте могут отличаться от фактических.
9. Ввиду особенностей производственного процесса, указанные параметры, такие как ширина, высота, плотность и рапорт могут незначительно отличаться от заявленных.