

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **TACORA**
 коллекция: **TACORA**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	302 cm
ширина без кромки (+/-)	300 cm
плотность (+/-)	280 g/m²
длина рулона (+/- 5m)	25 m
минимальный заказ	0.1 m
количество цветов	41

Состав сырья

переработанная полиэстер fr	51%
полиэстер fr	49%

Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость к истиранию	EN ISO 12 947-2	50 000 Устойчивость к истиранию
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	5
влажная усадка	ISO 5077 / ISO 6330 / ISO 3759	основа 0% уток 0%

стойкость цвета к влажной стирке	EN ISO 105-C06	5
стойкость цвета к химчистке	EN ISO 105-D01	5
тепловое сопротивление		0.039779 m²K/W
сдвиг нити в шве	EN ISO 13 936-2	основа 4,4 mm уток 3 mm
пилинг	EN ISO 12 945-2	4-5
устойчивость к зацепкам	ASTM D3939/D3939M-13	3

Огнестойкость

Стандарт	Пена	Результат
EN 13773		Class 1
NF P 92-507		M1
DIN 4102		B1
ISO 6940/6941		прошло

Применение и параметры

огнезащитных шторы декоративное



oeko tex

переработанных широкая



Содержание



стирайте в щадящем режиме при максимальной температуре 30 °C



не отбеливать



железо при максимальном значении 110 °C



химическая очистка тетрахлорэтиленом и углеводородными растворителями



не сушить в стиральной машине

Перед заказом

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Produkt do użycia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
3. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
4. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
5. Przez użyciem produktu, sprawdź go pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki BAZA WIEDZY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
7. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.